

济南市建筑用绝缘电工套管产品质量监督抽查实施细则

(2025 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

建筑用绝缘电工套管：同一批产品中随机抽取 32 根，每根截取 2 段，每段 1.5m；每根中的 1 段作为检测样品，1 段作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目		检验方法
1	抗压性能		GB/T 43815—2024 JG/T 3050—1998
2	冲击性能		GB/T 43815—2024 JG/T 3050—1998
3	弯曲性能		GB/T 43815—2024 JG/T 3050—1998
4	耐热性能		GB/T 43815—2024 JG/T 3050—1998
5	阻燃性能	自熄时间	GB/T 43815—2024 JG/T 3050—1998
		氧指数	GB/T 43815—2024 JG/T 3050—1998 GB/T 2406.2—2009
6	电气性能		GB/T 43815—2024 JG/T 3050—1998

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

产品明示标准未标注年代号的，检验时根据生产日期选择有效的执行标准。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 43815 建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）绝缘电工套管及配件

JG/T3050 建筑用绝缘电工套管及配件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。