

济南市滴灌带（管）产品质量监督抽查实施细则

（2025 年版）

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取完整包装的样品 1 卷（每卷长度大于等于 1000 米），现场将抽取到的 1 卷滴灌带去除外层 10 米后，截取两份 200 米长的样品，分别标记为 1 号和 2 号，其中 1 号作为检验样品，2 号作为备用样品。

2 检验项目及检测方法

表 1 单翼迷宫式滴灌带产品检验项目及检测方法

序号	检验项目	检测方法
1	外观	GB/T 19812. 1
2	不透光性	GB/T 19812. 1
3	内径极限偏差	GB/T 19812. 1
4	壁厚极限偏差	GB/T 19812. 1
5	滴水孔间距偏差率	GB/T 19812. 1
6	流量均匀性	GB/T 19812. 1
7	耐水压	GB/T 19812. 1
8	爆破压力	GB/T 19812. 1
9	耐拉拔性能	GB/T 19812. 1
10	炭黑含量	GB/T 13021
11	炭黑分散	GB/T 185251
12	氧化诱导时间	GB/T 19466. 6

表 2 内镶式滴灌管及滴灌带产品检验项目及检测方法

序号	检验项目	检测方法
1	外观	GB/T 19812. 3
2	不透光性	GB/T 19812. 3

序号	检验项目	检测方法
3	内径极限偏差	GB/T 19812.3
4	外径极限偏差	GB/T 8806
5	壁厚极限偏差	GB/T 8806
6	滴水孔间距偏差率	GB/T 19812.3
7	流量均匀性	GB/T 19812.3
8	耐水压	GB/T 19812.3
9	爆破压力	GB/T 19812.3
10	耐拉拔性能	GB/T 19812.3
11	炭黑含量	GB/T 13021
12	炭黑分散	GB/T 18251
13	氧化诱导时间	GB/T 19466.6

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。
凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 标准依据

GB/T 19812.1 《塑料节水灌溉器材 第 1 部分：单翼迷宫式滴灌带》

GB/T 19812.3 《塑料节水灌溉器材 第 3 部分：内镶式滴灌管及滴灌带》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定,但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目采用备用样品进行复检。