

济南市聚乙烯（PE）管材产品质量监督抽查实施细则 (2025年版)

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

抽查产品种类包括聚乙烯（PE）管材。

1.4 抽样数量

直管：抽样数量为5根，每根截取4段，每段1米，其中2段作为检验样品，2段作为备用样品。盘管：抽样数量为5盘，每盘截取4段，每段1米，其中2段作为检验样品，2段作为备用样品。如每根管材的长度不足4m，可以增加抽取管材根数，保证截取段数满足上述要求。

2 检验项目及检测方法

表1 聚乙烯（PE）管材产品检验项目

序号	检验项目		检测方法
1	规格尺寸	平均外径	GB/T 13663.2
		壁厚	GB/T 8806
2	静液压强度 (20℃, 100h)		GB/T 13663.2 GB/T 6111
3	断裂伸长率		GB/T 13663.2 GB/T 8804.3
4	纵向回缩率		GB/T 6671 方法 B GB/T 13663.2
5	氧化诱导时间		GB/T 19466.6 GB/T 13663.2
6	灰分		GB/T 13663.2 GB/T 9345.1 方法 A
7	卫生要求	铅	GB/T 17219
		镉	
		高锰酸钾消耗量	

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。
凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 标准依据

GB/T 13663.2 给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。